



Панели для подшивки карнизов из поливинилхлорида ТехноНИКОЛЬ

СТО 72746455-3.5.14-2019

Панель для подшивки карнизов из поливинилхлорида типа «Софит» полностью, частично перфорированная, без перфорации и соединительные профили



Описание продукции:

Панели изготавливаются из композиции на основе поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными добавками. Гарантия на изделия составляет 30 лет, срок службы 50 лет*.

Область применения:

Панели для подшивки карнизов типа «Софит» и соединительные профили из поливинилхлорида ТехноНИКОЛЬ предназначены для обшивки горизонтальных поверхностей – открытых свесов кровли, крыш веранд и террас жилых, административных и коттеджных зданий во всех климатических районах по СП 131.13330. Панели для подшивки карнизов типа «Софит» и соединительные профили из поливинилхлорида ТехноНИКОЛЬ эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

*подробные условия прописаны в гарантийном сертификате.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытаний
Температура размягчения по Вика, н/м	°С	75	ГОСТ 15088-2014
Термостойкость при 70 °С в течении одного часа	°С	Отсутствие дефектов внешнего вида и изменений геометрии	-
Стойкость цвета изделия после облучения при конденсированной влаге	-	Соответствие контрольному образцу	СТО 72746455-3.5.14-2019
Температура эксплуатации	°С	От -50 до +50	СТО 72746455-3.5.14-2019

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина профиля	мм	-	3000	СТО 72746455-3.5.14-2019
Рабочая ширина	мм	-	305	СТО 72746455-3.5.14-2019
Толщина панели	мм	-	0,93	СТО 72746455-3.5.14-2019

Производство работ:

Согласно «Руководство по применению гибкой черепицы SHINGLAS в скатных крышах», «Инструкция по монтажу панелей для подшивки карнизов из поливинилхлорида ТехноНИКОЛЬ».

Хранение:

Панели типа «Софит» и соединительные профили ТехноНИКОЛЬ хранят в специализированных корзинах или паллетах, рассортированными по маркам, в закрытом помещении при температуре воздуха (23±25) °С и относительной влажности не более 65 %. Изделия должны храниться в контейнерах или паллетах в закрытых помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений. Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца.

Транспортировка:

Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Запрещается свес краев при транспортировке и хранении продукции более чем 0,3 м.

Сведения об упаковке:

Наименование детали	Кол-во в пакете	Вид упаковки
ТЕХНОНИКОЛЬ, Софит, частично перфорированный, 3м	10	Пакет 3,05x0,35x0,12
ТЕХНОНИКОЛЬ, Софит, полностью перфорированный, 3м	10	Пакет 3,05x0,35x0,12
ТЕХНОНИКОЛЬ, Софит, без перфорации, 3м	10	Пакет 3,05x0,35x0,12
ТЕХНОНИКОЛЬ, Софит, профиль Н соединительный, 3м	5	Пакет 3,05x0,08x0,15
ТЕХНОНИКОЛЬ, Софит, профиль J, 3м	40	Пакет 3,05x0,24x0,1