



Герметик ТЕХНОКОЛЬ ПУ Floor

Произведено согласно: по спецификации производителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Герметик ТЕХНОКОЛЬ ПУ Floor это высокомодульный однокомпонентный полиуретановый герметик. Герметик полимеризуется под воздействием влаги воздуха с образованием прочного герметичного соединения. Отвердевший герметик обладает повышенной механической прочностью, высокой эластичностью, адгезией к различным строительным основаниям: бетон, кирпич, керамика, дерево, металлы (сталь, алюминий, свинец, медь, нержавеющая сталь). Не содержит растворителей, не дает усадку в процессе отверждения, стоек к воздействию УФ и химикатов. После отверждения возможно окрашивать. Цвет серый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметик ТЕХНОКОЛЬ ПУ Floor применяется для герметизации деформационных швов в полах (в том числе промышленных), а также для герметизации швов между различными конструктивными элементами, стыков и швов между сборными строительными конструкциями. Для герметизации соединений вентиляционных каналов, водосточных систем.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- температура применения от плюс 5 °С до плюс 40 °С;
- хорошая адгезия к большинству материалов;
- повышенная устойчивость к истиранию;
- повышенная эластичность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Полиуретан	по спецификации производителя
Плотность	г/мл	в пределах	1.15-1.21	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
Прочность при разрыве на лопатках	МПа	±0,25	1.75	ГОСТ ISO 37-2020
Относительное удлинение при разрыве на лопатках	%	-	400	ГОСТ ISO 37-2020
Время образования поверхностной пленки	мин	±25	20-70	ГОСТ Р 59523-2021
Сопrotивление текучести	мм	±1	1	ГОСТ Р 59523-2021
Твердость по Shore (A)	ShA	±5	45	ГОСТ Р ИСО 7619-1-2009
Скорость отверждения при t=23 °С / 50 % RH	мм/24ч	не менее	-	ГОСТ Р 59523-2021
Модуль при 100%-ном растяжении	МПа	не менее	0,4	ГОСТ Р 59523-2021
Прочность при растяжении на образцах-швах	МПа	не менее	0.8	п. 9.7 ГОСТ Р 59523-2021
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-швах	%	не менее	150	ГОСТ Р 59523-2021
Стойкость к УФ-облучению	-	-	-	ГОСТ Р 59523-2021, Метод А
Термостойкость	°С	в пределах	от -40 до +90	ГОСТ Р 59523-2021
Объем наполнения	мл	-	600	-

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем тары	мл	-	600
Масса нетто тары	кг	-	0.708
Масса брутто тары	кг	-	0.715
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	12
Количество упаковок (коробок) в паллете	шт	-	96
Масса брутто упаковки (коробки)	кг	-	8.795
Масса брутто паллеты	кг	-	862

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Размер паллеты	мм	-	1200x800x1400

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по применению Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Floor

Тубу с герметиком вложить в монтажный пистолет, отрезать скрепку, накрутить передний корпус пистолета. Температура окружающей среды при применении от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Соблюдать правила использования пистолета. Герметик накладывать медленным, однообразным движением, тщательно заполняя шов, так чтобы шов был свободным от воздуха. Оптимальное соотношение ширины шва к глубине 2:1. При необходимости шов разгладить шпателем в течение 15 минут после наложения герметика.

Не рекомендуется применять для соединений с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном и битумными поверхностями. Не окрашивать алкидными красками. Не наносить на влажные, пыльные, обледеневшие основания. Содержит полиизоцианат. Избегать контакта с глазами и кожей. В случае контакта с глазами – промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Беречь от детей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус 15 °С до плюс 35 °С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить продукцию следует в заводской упаковке в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 30 суток) снижение температуры до минус 15 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

15 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортировки

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.170

КСР: 20.30.22.170.59.1.14.05-0020-000

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

