

Технический лист №6.25 Версия от 02.2016г.

## Мастика защитная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ № 57

ТУ 5775-024-72746455-2009

### Описание продукции:

**Мастика защитная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ № 57** Мастика состоит из нефтяного битума, модифицированного полимерами, алюминиевого пигмента, технологических добавок и органического растворителя. Образованное мастикой эластичное изоляционное покрытие эффективно защищает битумные кровли от ультрафиолетовых лучей и нагрева, а металлические кровли от коррозии.

### Область применения:

**Мастика защитная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ № 57** имеет светоотражающие свойства и применяется для защиты кровель от ультрафиолетового излучения и теплового старения. Используется для:

- устройства защитного слоя на новых битумных, битумно-полимерных мастичных кровлях;
- восстановления защитного слоя на старых битумных, битумно-полимерных мастичных и рулонных кровлях;
- защиты металлических кровельных покрытий от коррозии.

Расход мастики на один слой: на мастичной кровле – 0,4 кг/м<sup>2</sup>; на старой рулонной кровле – 0,6 кг/м<sup>2</sup>; на металлической кровле – 0,4 кг/м<sup>2</sup>.



### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Цветостойкость в установке искусственного климата	ч	не менее	2	По ТУ
Прочность сцепления с основанием: - с бетоном - с металлом	МПа	не менее	0,3 0,3	ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления между слоями: - рулонный материал – рулонный материал	МПа	не менее	0,2	-  -
Условная прочность	МПа	не менее	0,2	-  -
Относительное удлинение при разрыве	%	не менее	200	-  -
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -15 °С	-	-	трещин нет	-  -

### Производство работ:

Согласно руководству по применению «мастики кровельной ТехноНИКОЛЬ №21» ЦНИИПромзданий.

Диапазон температур применения от -20°С до +40°С. При температуре ниже +5°С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

### Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

### Сведения об упаковке:

Металлические евроведра 20 л, 10 л, 3 л.