



## Супер-клей ТЕХНИКОЛЬ секундный

Произведено согласно: по спецификации производителя

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Супер-клей ТЕХНИКОЛЬ секундный – быстро отверждающийся однокомпонентный строительный клей с низкой вязкостью на основе цианакрила. После нанесения при контакте с атмосферной влагой происходит быстрая полимеризация клея. Не содержит растворителей. Цвет – прозрачный.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Супер-клей ТЕХНИКОЛЬ секундный предназначен для создания прочного соединения между такими материалами, как резина, металлы, пластик, стекло, керамика, ПВХ, дерево, фанера МДФ, картон, кожа. Применяется для крепления и ремонта различных декоративных элементов и изделий.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- прочность при сдвиге 12 МПа;
- температура применения от плюс 5 °С до плюс 45 °С;
- высокая адгезия к большинству строительных материалов;
- для внутренних работ;
- не содержит растворители.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Цианакрилат	по спецификации производителя
Плотность	г/мл	в пределах	1,03±0,05	по спецификации производителя
Время отверждения	с	в пределах	5-30	по спецификации производителя
Прочность на сдвиг	МПа	-	12	по спецификации производителя
Цвет материала	-	-	Бесцветный	по спецификации изготовителя

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Код товара	
			124950	112596
Объем наполнения	мл	-	20	3
Масса нетто пластикового тюбика	кг	-	0.02	0.003
Масса брутто пластикового тюбика	кг	-	0.04	0.01
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	100	288
Количество упаковок (коробок) в паллете	шт	-	30	54
Масса брутто упаковки (коробки)	кг	-	6.25	2.98
Масса брутто паллеты	кг	-	208	179
Размер паллеты	мм	-	1200x800x1050	1200x800x1140

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Супер-клей ТехноНИКОЛЬ секундный применяется при температуре окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 45 °С. Перед применением необходимо очистить поверхность от пыли, грязи и влаги. При необходимости выровняйте поверхности от сколов, наплывов сучков.

На одну из склеиваемых поверхностей нанесите клей из тюбика. Сразу после нанесения аккуратно склейте поверхности. Плотно прижмите их. Подержите от 5 до 30 секунд, пока клей полностью не застынет, образовав прочное клеевое соединение.

Важно: клей схватывается очень быстро. После приклейки поверхностей сместить их положение относительно друг друга будет невозможно.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Супер-клей ТЕХНОНИКОЛЬ секундный транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус 20°C до плюс 25°C. Допускается 5 циклов замораживания до минус 15°C общей продолжительностью не более 30 дней. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Хранение поддонов с продукцией должно производиться в один ряд по высоте.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить тюбики следует в сухих условиях при температуре от плюс 5 °C до плюс 25°C.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортировки.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3506 99 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.52.10.110

КСР: 20.52.10.110.14.1.02.04-0107-000

---

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

