



Пена монтажная ТЕХНОКОЛЬ 65 FAST всесезонная I - Тип В (-10)

Произведено согласно: СТО 72746455-3.6.45-2025

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Пена монтажная ТЕХНОКОЛЬ 65 FAST всесезонная представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке. Эффективное первичное расширение позволяет выполнять работы без в дополнительного допенивания. Быстрая полимеризация увеличивает скорость проведения работ. Уникальный состав гарантирует отсутствие усадки и высокую эластичность монтажной пены после полимеризации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пена монтажная ТЕХНОКОЛЬ 65 FAST всесезонная применяется для:

- быстрой тепло-, звукоизоляции монтажных швов при установке оконных и дверных блоков;
- заполнение различных трещин, щелей, пустот, технологических отверстий;
- заполнения герметизация стыков и швов различных строительных конструкций.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- температура применения от минус 10 °С до плюс 35 °С;
- время резки по ГОСТ 59599-2021 не более 30 минут;
- высокая скорость полимеризации;
- отсутствие усадки;
- высокие теплозвукоизоляционные свойства;
- работает в широком диапазоне температур;
- высокая эластичность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Объем выхода из баллона	л	не более	65	ГОСТ Р 59599-2021
Время отлипа при (23±5) °С	мин	не более	4	ГОСТ Р 59599-2021
Время полной полимеризации	ч	не более	12	ГОСТ Р 59599-2021
Кажущаяся плотность монтажной пены	кг/м³	не более	30	ГОСТ Р 59599-2021
Теплопроводность	Вт/(м*К)	не более	0,04	ГОСТ Р 59599-2021
Разрушающее напряжение при растяжении	кН/м²	не менее	80	ГОСТ Р 59599-2021
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	кН/м²	не менее	20	ГОСТ Р 59599-2021

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем баллона	мл	-	1000
Масса нетто баллона	г	±10	750
Масса брутто баллона	г	±20	890
Количество баллонов в коробке	шт	-	12
Количество коробок на поддоне	шт	-	68
Масса брутто упаковки (коробки)	кг	-	10.84
Габариты упакованного поддона (Длина x Ширина x Высота)	мм	-	1200x800x1500

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкции, приведенной на баллоне;
- Инструкции по применению монтажных пен.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На железнодорожном транспорте транспортирование баллонов с пеной монтажной проводят в крытых вагонах, повагонными или мелкими отправками или в универсальных контейнерах.

Транспортирование баллонов с пеной монтажной, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, следует проводить по ГОСТ 15846-2002.

При осуществлении погрузки и выгрузки и при транспортировании баллонов с пеной монтажной должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений, загрязнений и воздействий атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Баллоны с продукцией в процессе транспортировки должны находиться строго в вертикальном положении – защитным колпаком вверх!

Температурный режим транспортировки от минус 10 °С до плюс 40 °С. Допускается кратковременно (не более 28 суток) транспортировать при более низкой температуре до минус 30°С. Количество циклов «заморозки/разморозки» до конечной реализации продукции не должно превышать четырех раз.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с баллонами монтажной пены должны храниться в сухом крытом помещении, с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Положение баллонов при хранении строго вертикально – защитным колпаком вверх!

Температурный режим хранения от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до минус 20 °С.

Предохранять баллоны с пеной монтажной при хранении от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше плюс 50 °С.

Схема хранения поддонов в два яруса не допускается.

Высота штабеля при хранении в картонных коробках (гофрокоробах) не должна превышать 2 м.

Хранение коробок из распакованных поддонов по количеству рядов по высоте допустимо до 5 рядов (при наличии гофролиста Т-23 после второго ряда для 4 ярусов и после третьего для 5 ярусов).

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям СТО при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения материала – 12 месяцев с даты изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 1

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.170

ФСБЦ: 01.7.14.01-0002

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

