



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 10.137. ВЕРСИЯ 11.2024

АРМОхолст 80 гр/м²

Произведено согласно: договору №ЗС/ТН-24 от 04.05.2023



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Применяется в качестве армирующего слоя при проведении отделочных работ. Используется для укрепления поверхностей, предотвращения образования трещин, отслоения краски или обоев. АРМОхолст можно применять при подготовке поверхности для наклеивания тяжёлых декоративных штукатурок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутренняя отделка помещений.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- армирующий материал;
- экологичный;
- легкий монтаж;
- основа под шпатлевку.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность	г/м²	-	90	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Потери при прокаливании	%	-	20	ГОСТ 6943.8-2015
Разрывное усилие по основе	Н/50 мм	не менее	500	ГОСТ Р 53226-2008
Разрывное усилие по утку	Н/5см	не менее	500	ГОСТ 53226-2008
Содержание влаги	%	не более	1	ГОСТ 10213.3-2002
Группа горючести	-	-	Г1	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В1	ГОСТ 30402-96
Группа дымообразующей способности	-	-	Д2	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
Группа токсичности	-	-	Т1	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
Группа распространения пламени	-	-	РП1	ГОСТ Р 51032-97
Класс пожарной опасности материала	-	-	КМ1	ГОСТ 30244-94

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	-	25	ГОСТ 6943.17 (ИСО 5025-78)
Ширина	мм	-	1000	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Толщина	мм	-	0.6	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Длина волокна	мм	-	12	ГОСТ 6943.2-2015 (ИСО 1888:2006)
Диаметр волокна	мкм	-	13	ГОСТ 6943.2-2015 (ИСО 1888:2006)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Вес шт.	кг	-	2.3
м² в упаковке	м²	-	625
м² на паллете	м²	-	2500

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Вес брутто упаковки (коробки)	кг	-	60.5

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

1. Подготовьте поверхность: удалить грязь, загрунтуйте поверхность.
2. Приложите АРМОхолст к стене или потолку сеткой к приклеиваемой поверхности.
ВАЖНО: АРМОхолст клеится на жидкую шпатлёвку сеткой внутрь. Начинайте клеить сверху вниз, аккуратно прижимая полотно к поверхности. Разгладьте АРМОхолст шпателем, убирая излишки шпатлёвки.
3. Дождитесь полного высыхания через 24 часа.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Материал перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Погрузку в транспортные средства и перевозку материала проводят в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида, осуществляющего перевозку, и требованиями, установленными в технической документации предприятия-изготовителя и/или договоре на поставку материала.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение производить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80 % и температуре не ниже 0 °С.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

2 года

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения материала – 2 года со дня изготовления при соблюдении требований транспортировки и хранения.

По истечении срока хранения материал может быть использован по назначению после испытаний на соответствие требованиям настоящих технических условий.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Рулоны упакованы в термоусадочную пленку, оснащены картонной торцевой защитой.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Бытовые отходы 4 и 5 класса опасности.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 71 000 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.14.12.120

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

114301 - АРМОхолст 80 гр/м2, рул. 25м

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

