



Клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ монтажный

Произведено согласно: по спецификации производителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ монтажный это профессиональный однокомпонентный строительный клей высокого качества на полиуретановой основе. Отличительная особенность клея – быстрое время схватывания 15 минут, что позволяет сократить время производства работ. Клей тиксотропный, не стекает с вертикальных поверхностей, возможно применение на влажных основаниях. В процессе отверждения не дает усадку.

Цвет – бесцветный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ монтажный применяется для прочной и быстрой приклейки и склейки изделий из различных материалов (дерево, МДФ, ОСП, фанера, бетон, металл, пенополистирол, мрамор, гранит, керамика и др.).



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- температура применения от плюс 5 °С до плюс 40 °С;
- высокая адгезия к большинству материалов;
- хорошо окрашивается;
- высокая эластичность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Полиуретан	по спецификации производителя
Плотность	г/мл	в пределах	1.1-1.16	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
Время отлипа	мин	не более	5-10	по спецификации производителя
Термостойкость	°С	в пределах	от -20 до +80	по спецификации производителя
Прочность на сдвиг через 24 ч	МПа	не менее	1	по спецификации производителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем наполнения	мл	-	310
Объем тары	мл	-	310
Масса нетто тары	кг	-	0.356
Масса брутто тары	кг	-	0.411
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	12
Количество упаковок (коробок) в паллете	шт	-	104
Масса брутто упаковки (коробки)	кг	-	4.168
Масса брутто паллеты	кг	-	553
Размер паллеты	мм	-	1200x800x1130

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по применению клеев](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ монтажный транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус 15 °С до плюс 35 °С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить картриджи следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 10 суток) снижение температуры до минус 15 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Хранение поддонов с продукцией должно производиться в один ряд по высоте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортировки

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.52.10.120

КСР: 20.52.10.120.14.1.05.02-0106-000

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

