



ТЕХНОФЛОР ПРОФ

ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)-MB (MW)-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)50-WS-WL(P)-MU1

Произведено согласно: СТО 72746455-3.2.1-2024

Соответствует: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Плиты из каменной ваты для звуковой изоляции перекрытий ТЕХНОФЛОР ПРОФ – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:

- тепло-, звукоизоляционный слой в плавающих полах со сборной стяжкой
- тепло-, звукоизоляционный слой в плавающих полах при укладке бетона или цементной стяжки непосредственно на теплоизоляцию
- тепло-, звукоизоляционный слой с повышенными нормативными нагрузками и в том числе при устройстве плавающих полов с подогревом.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективная защита от ударного шума
- Высокая точность геометрических размеров
- Высокие прочностные характеристики Негорючий материал (класс НГ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Теплопроводность, λ10	Вт/(м*К)	не более	0.038	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000)
Теплопроводность, λD	Вт/(м*К)	не более	0.039	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)
Теплопроводность, λA	Вт/(м*К)	не более	0.042	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность, λB	Вт/(м*К)	не более	0.047	ГОСТ Р 59985-2022
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации	кПа	не менее	50	ГОСТ EN 826-2011
Содержание органических веществ	%	не более	4.5	ГОСТ 17177-94
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS	кг/м²	не более	1	ГОСТ EN 1609-2011
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время	кг/м²	не более	3	ГОСТ EN 12087-2011
Группа горючести	степень	-	НГ	ГОСТ 30244-94
Плотность	кг/м³	±15	155	ГОСТ 17177-94

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	1200	ГОСТ EN 822-2011
Ширина	мм	-	600	ГОСТ EN 822-2011
Толщина	мм	-	30, 40, 50	ГОСТ EN 823-2011
Класс по толщине	Т	-	T4	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

