



Мастика кровельная ТЕХНИКОЛЬ №31 морозостойкая

ТУ 5775-007-72746455-2007

Материал является водной эмульсией нефтяного битума, модифицированного искусственным каучуком, технологическими добавками и минеральными наполнителями



Описание продукции:

Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНИКОЛЬ №31 морозостойкая - это готовый к применению материал, являющийся водной эмульсией нефтяного битума, модифицированного искусственным каучуком, технологических добавок и минеральных наполнителей. Покрытия на её основе обладают высокими: эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги. Не содержит растворителей.

Область применения:

Предназначена для:

- устройства обмазочной гидроизоляции внутренних помещений (ванных комнат, перекрытий, балконов, подвалов);
- устройства мастичных и ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без них);
- гидроизоляции строительных конструкций (фундаментов,

подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой).

Расход мастики:

- для устройства мастичной кровли - 3,8-5,7 кг/м²;
- для устройства гидроизоляции - 2,5-3,5 кг/м².

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления с бетоном	МПа	не менее	0,45	ГОСТ 26589-94
Условная прочность	МПа	не менее	0,5	ГОСТ 26589-94
Относительное удлинение при разрыве	%	не менее	700	ГОСТ 26589-94
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	%	не более	1	ГОСТ 26589-94
Содержание вяжущего с эмульгатором, по массе	%	в пределах	50-70	ГОСТ Р 52128-2003
Температура размягчения вяжущего по КиШ	°С	не менее	95	ГОСТ 32054-2013
Гибкость на брусе радиусом (5,0±0,2) мм при температуре минус 15 °С	-	-	трещин нет	ГОСТ 26589-94
Водонепроницаемость в течение не менее 10 мин при давлении 0,03 МПа	-	-	выдерживает	ГОСТ 26589-94
Масса нетто	кг	-	18	-

Производство работ:

Согласно СП 17.13330.2017. Диапазон температур применения от 0 °С до плюс 40 °С. Температура самой мастики перед применением должна быть не ниже 0 °С. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Продукт морозостойкий, допускается снижение температуры мастики до минус 5 °С на срок не более трех суток. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка:

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Допускается кратковременное (до трех суток) снижение температуры продукции до минус 5 °С.

Сведения об упаковке:

Пластиковые ведра объемом 20,6 л.