



Клей ТЕХНИКОЛЬ универсальный акриловый

Произведено согласно: по спецификации производителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Клей ТЕХНИКОЛЬ универсальный акриловый – универсальный строительный клей на основе акриловой дисперсии. Клей затвердевает при испарении влаги, образуя прочное, надежное и долговечное соединение. Не содержит растворителей и не имеет запаха. После затвердевания возможно окрашивать. Цвет – белый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей ТЕХНИКОЛЬ универсальный акриловый может применяться для внутренних и наружных работ. Предназначается для приклеивания и склейки различных изделий из дерева, не полированного камня, бетона, керамики, ПВХ, МДФ, ДСП. Может применяться для приклейки деревянных порогов, косяков, профилей и панелей, подходит для крепления декоративных элементов, табличек, реек, плинтусов, панельной обшивки.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- температура применения от плюс 5 °С до плюс 40 °С;
- высокая адгезия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Акриловая дисперсия	по спецификации производителя
Плотность	г/мл	в пределах	1.37-1.43	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
Время образования пленки при t=23 °С / 55%RH	мин	-	30-40	по спецификации производителя
Время затвердевания при t=23 °С / 50%RH	мм/24ч	не более	1-2	по спецификации производителя
Термостойкость	°С	в пределах	от -10 до +80	по спецификации производителя
Прочность на сдвиг через 24 ч	МПа	не менее	0.7	по спецификации производителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем картриджа	мл	-	310
Вес нетто картриджа	г	-	434
Вес брутто картриджа	г	-	480
Вес нетто тубы	г	-	250
Вес брутто тубы	г	-	275
Количество картриджей в коробке	шт	-	24
Количество туб в коробке	шт	-	36
Количество коробок в паллете (картриджи)	шт	-	65
Количество коробок в паллете (тубы)	шт	-	42
Вес брутто коробки (картриджи)	кг	-	11.735
Вес брутто паллеты (картриджи)	кг	-	781
Вес брутто коробки (тубы)	кг	-	10.115
Вес брутто паллеты (тубы)	кг	-	443
Размер паллеты	мм	-	1200x800x1250

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по применению клеев](#)

Температура окружающей среды и основания должна быть от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Оптимальная температура картриджа от плюс 18 °С до плюс 25 °С. Основания должны быть сухими, чистыми и прочными. Картридж с клеем вложить в монтажный пистолет, обрезать «носик» и накрутить наконечник.

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный акриловый наносить на основу или приклеиваемый материал точечно или полосами. Монтируемый материал надвинуть и прижать. При вертикальном приклеивании надвигать сверху вниз. В случае неправильного приклеивания, материал не отклеивать, а скорректировать его положение путем передвижения. Не оставлять емкость с клеем открытой более, чем на 20 мин. Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный акриловый транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус 10 °С до плюс 40 °С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить картриджи следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 10 суток) снижение температуры до минус 15 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Хранение поддонов с продукцией должно производиться в один ряд по высоте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

15 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортировки

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3506 99 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.52.10.110

КСР: 20.52.10.110.59.1.14.01-0003-000

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

