



Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020

Произведено согласно: ТУ 2316-001-72746455-2016



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020 на основе водной дисперсии акриловой смолы не содержит растворителей, стойкая к омылению, а также к воздействию атмосферных факторов. Цвет белый или колерованный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в системе теплоизоляции наружных стен зданий и сооружений с тонким штукатурным слоем «ТН-ФАСАД Профи».

Предназначена для укрепления, увеличения адгезии, снижения впитывающей способности основания перед нанесением клеевых, штукатурно-клеевых и декоративно-штукатурных смесей.

Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020 равномерно наносится на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти. Рекомендуемая пропорция разбавления чистой прохладной водой в пропорции «грунт:вода»:

- 1:1 для слабо-впитывающих оснований, например, монолитный бетон;
- 1:0,5 для средневпитывающих оснований, например, керамический, силикатный кирпич.

Температура применения от плюс 5 С. Время высыхания покрытия одного слоя ~4 часа. Второй слой следует наносить, когда первый слой полностью впитался, а поверхность основания не блестит.

Следующий слой системы выполняется по прошествии ~24 часов с момента нанесения грунтового средства.

Расход в один слой 100-350 г/м² (в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности).



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- водостойкость;
- морозостойкость;
- паропроницаемость;
- высокая адгезия;
- облегчает нанесение следующих слоев

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Уровень pH	pH	-	6,5-9,5	ГОСТ Р 52020-2003
Массовая доля нелетучих веществ	%	не менее	6	ГОСТ Р 52487-2005 (ИСО 3251:2003)
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С	ч	не менее	24	ГОСТ 9.403-2022
Сопротивление паропроницанию	м ² ·ч·Па/мг	-	0.15	ГОСТ Р 52020-2003

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу системы фасадной теплоизоляционной композиционной ТН-ФАСАД Профи
- СТО 72746455-4.4.2-2019 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями ТН-ФАСАД Профи и ТН-ФАСАД Комби

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование и хранение производят в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-2009.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от 5°С до +25°С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев с момента изготовления

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3209 10 000 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.11.130

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

