

IMPER FixBIT

Мастика битумная приклеивающая



(пиктограммы – Всесезонность; простота монтажа, высокая скорость монтажа, не нарушает покрытие – пиктограмма галочка)

Описание:

IMPER FixBIT – представляет собой готовый к применению материал, состоящий из нефтяного битума, минерального волокна, технологических добавок, минеральных наполнителей и органического растворителя.

Преимущества:

- Простота применения
- Не разрушает гидроизоляционное покрытие
- Высокая скорость выполнения работ

Область применения

Применяется для фиксации плит из экструзионного пенополистирола (а также плит из PIR) в системах изоляции фундаментов перед обратной отсыпкой грунта к битумным, битумно-полимерным материалам и бетонным поверхностям.

.....



Физико-механические характеристики

	значение
Массовая доля нелетучих веществ, %	80...90
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее	0,1
Теплостойкость, °С, не менее	+90
Прочность сцепления с основанием, Мпа, не менее	0,1
Вязкость при температуре 23±2°С, мм	25...35
Код ЕКН	xxxxxx

Логистические параметры

Кол-во вёдер на паллете, шт.	36
Размер паллеты, мм	1000 x 1200
Вес паллеты, кг	950

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в паллетах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре от -20°С до +30°С вдали от источников огня.

Способ монтажа

Согласно инструкции на этикетке, перед применением перемешать. Для предотвращения сползания теплоизоляции, её нижний ряд должен опираться на горизонтальную поверхность (например грунт, основание фундамента).

Диапазон температур применения от -10°С до +40°С.

При температуре ниже +5°С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Расход: при нанесении полосами — 0,6...1,0 кг/м², при нанесении пятнами – 0,5...0,8 кг/м².

Не применять вблизи источников открытого огня.

Избегать попадания на кожу и в глаза.

Упаковка

Металлические вёдра объёмом 21 литр.