



## Клей контактный LOGICROOF Bond Arctic

Произведено согласно: контракту № LR/2018 от 19.02.2018

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественный однокомпонентный Контактный клей на полиуретановой основе для приклейки кровельных изоляционных материалов в зимний период времени. Предназначен для ручного нанесения. Обладает высокой адгезией к большинству типов оснований.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей контактный LOGICROOF Bond Arctic применяется для приклейки кровельной полимерной мембраны LOGICROOF V-GR FB (с флисовой подложкой) в зимний период времени к основанию из бетона, старого битумного ковра, жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста (LOGICPIR CXM/CXM), металлу, дереву, а также другим поверхностям. Для облегчения работы в состав клея может добавляться краситель сигнального цвета (зеленый, красный, синий).

Также Клей контактный LOGICROOF Bond Arctic может применяться для для временной фиксации ПВХ мембран без флисовой подложки к вертикальным поверхностям различных кровельных конструкций (к парапетным стенам, трубам, вентиляционным шахтам и т.д.), выполненных из металла, дерева, бетона, камня и других материалов.

Контактный клей LOGICROOF Bond Arctic не применяется для проклейки швов ПВХ мембран!

Расход - 1 л на 4 м<sup>2</sup>.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Плотность при 20°C	г/см <sup>3</sup>	±0,02	0.93	ГОСТ 18995.7-73 (СТ СЭВ 5099-85)
Вязкость по Брукфильду при 20°C	МПа·с	±300	600	по спецификации изготовителя
Прочность сцепления (адгезия) с плитами PIR с кашировкой из стеклохолста	МПа	не менее	0.2	по спецификации изготовителя
Открытое время (время отлипа): при температуре от -15 °C до +5 °C	мин	±2	5	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°C	не ниже	-15	по спецификации изготовителя
Максимально допустимая температура для применения	°C	не выше	+5	по спецификации изготовителя
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-40	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	+80	по спецификации изготовителя

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу клеевых систем с применением полимерных мембран](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

LOGICROOF Bond клей контактный необходимо равномерно нанести при помощи валика на подготовленное основание. После приклеивания мембрану желательно прикатать при помощи валика.

Время полной полимеризации клея при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Клей транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +23°C.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3506 91 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.52.10.190

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

