

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

IMPER BASE

СТО 72746455-3.1.27-2020

Описание продукта:

IMPER BASE – рулонный гидроизоляционный битумосодержащий материал на полиэфирной основе. В качестве верхнего защитного слоя используют мелкозернистую посыпку. Снизу материал защищен легкоплавкой полимерной пленкой. Применяется для устройства гидроизоляции строительных конструкций.



Область применения:

Материал предназначен для устройства однослойной и многослойной гидроизоляционной мембраны в фундаментах; подземных и заглубленных конструкциях зданий и сооружений; тоннелей, строящихся открытым способом; стилобатов; парковок и т.д. Укладка материала осуществляется как методом полного наплавления, так и методом свободной укладки с механической фиксацией на вертикальных поверхностях.

Особенности и преимущества:

- высокий показатель удлинения при растяжении;
- высокая теплостойкость;
- широкий диапазон рабочих температур;
- укладывается как методом наплавления, так и методом свободной укладки;
- возможность монтажа в один слой.

Хранение:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается хранение материала на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации.

Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Метод испытания	Ед. изм.	Критерий	BASE
				ЕКН 073347
Длина x ширина	ГОСТ EN 1848-1-2011	м	(±1%) x (± 3%)	10 x 1
Толщина	ГОСТ EN 1849-1-2011	м	±5%	не нормируется
Масса	ГОСТ EN 1849-1-2011	кг/м ²	±5%	5,3
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	ГОСТ 2678	кг/м ²	не менее	2,0
Водонепроницаемость (10 кПа), метод А.	ГОСТ EN 1928-2011	-	выд./не выд.	выд.
Водонепроницаемость (0,2 Мпа. - 2 ч)	ГОСТ 2678-94	-	выд./не выд.	выд.
Температура гибкости на брусе R=25 мм	ГОСТ 2678-94	°С	не выше	-15
Теплостойкость	ГОСТ EN 1110-2011	°С	не менее	+130
Максимальная Н растяжения: вдоль/поперек	ГОСТ 31899-1-2011*	Н	±200 Н	800/600
Изменение линейных размеров	ГОСТ EN 1107-1	%	не более	1,0
Водопоглощение в течение 24 ч	ГОСТ 2678-94	% (по m)	не более	1,0
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	-	-	В3
Группа распространения пламени	ГОСТ 30444	-	-	РП4
Основа				полиэстер
Верхнее покрытие				песок
Нижнее покрытие				пленка с логотипом

Примечания:

*EN 12311-1:1999

**Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 % но не более +10 %.

*** Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н.

Сведения об упаковке:

Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет.

Коды по классификаторам:

ОКПД2: 23.99.12.110

